



立米 RIVA

100 PRESIDENT

百力堅萬用底漿



直接於施工面批盪



可黏貼發泡膠板、隔熱板

主要用途

市面上大多數不同的黏貼、批盪物料，並未能達到雙向的效果，導致工作成本高昂，而此項產物就能同時擁有批盪石屎牆身、地台，及黏貼等功能。

產品特長

無論是磁磚面、玻璃、金屬或雲石等建材，黏貼程度同樣穩固。對於黏貼高密度發泡膠板 / 隔熱板在石屎基層，或用尼龍網黏貼於石屎面上的加固用途，亦非常有效。

另一方面，它更可作為一種優質、防裂的水泥薄批盪 (6mm)，用以封蓋水泥基層面少孔或批盪漿。



以電攪鑽攪拌勻

技術及施工指導

使用本產品前，施工表面濕度不能低於 4°C，請先清除所有的風化物、油脂等，保持乾燥及結構良好。將 **30 磅百力堅底漿** 注入膠質容器中加入半公升清水及慢慢加入 **同等份量水泥**，再用電攪鑽攪拌，在攪拌的過程中可加入適量清水達致相當的稠度，切勿過度稀釋，導致降低了該項產品的特性。

如設定覆蓋厚度為 2 ~ 3mm，約可塗 100 ~ 130 平方尺。(即每磅可做 4.5 平方尺) 作為打底計算。使用時間 2 至 4 小時內，在物料乾燥前要避免被水沾濕。混合物在凝固前請用清水潔淨工具。

安全指引

施工時請配帶防護手套，避免接觸皮膚及眼睛，施工完後請徹底洗手，立即用水和肥皂或其它有效物清洗如覺不適請盡快到就近的醫務所或急症室求診。

詳細內容

由美國原庄入口的**百力堅萬用底漿**因應各項不同工程需要，分別有 30 磅裝及 4 磅裝可供選購

1 1 1 1 1 1 交大

