



立米 RIVA

68 SELF LEVELLING MORTAR

高品質自平地台沙漿



主要用途

立米 68 高品質自平地台沙漿乾粉劑適用於新造及維修工程。加水後本產品即可混合成一種可以泵送的液狀漿體，在施工位置能夠自動流平的一種堅硬物料。

產品特長

選用優質水泥、石英砂、填料、合成聚合物和特選添加劑配製而成，簡單易用、具有優良黏結力低收縮度，可適用於所有混凝土表面，其特有快速凝固的優點，其表面可在施工後短時間內恢復使用，完工後表面特別光滑平整外，亦完全消除所產生的不平整、剝裂、起粉及鬆撲起等缺點。

施工位置

適用於停車場、貨倉、住宅或商業樓宇的地台，其上可鋪設木地板、地磚、膠地板、掃地臺油等，令上述物料更為平滑美觀。

技術數據

抗壓強度	: 30 Mpa
抗折強度	: 7.0 Mpa
黏結強度	: 2.5 Mpa
直線收縮度	: < 0.1 %
流動性	: 140 mm
可使用時間	: 20 分鐘
自癒合時間	: 20 分鐘
可行人時間	: 4 小時
覆蓋用量	: 15 公斤 / 3平方米 / 3毫米
包裝規格	: 15 公斤 / 桶
保質期	: 12個月

施工方法

使用**立米 68 高品質自平地台沙漿**乾粉劑，施工前，地台表面須徹底清潔、去所有粉塵、油漬及鬆散物質，然後用立米特純亞加力作為底塗，待表面乾透後即可施工。先放入 3.5至 4 公升清水於桶內，然後放進 15 公斤 **立米高品質自平地台沙漿**乾粉劑，用電攪拌棒攪妥，混合後之沙漿需於指定時間內使用，為達至最佳效果，可用特種工具進行施工，以配合本產品質量保證。

施工厚度

一般施工厚度為 3 毫米至 8 毫米。

完工表面

施工後地台表面一般應當光滑及平整，但其效果亦會受制於混凝土表面的平整度，如客戶要求特別高度平整的地面時，應先與施工人員商討所需配合的特殊施工技術。雖然本產品收縮度特低，完工表面不易產生裂縫；但不能保證所有不受我們控制的外來因素影響而引致的表面細微裂縫及氣孔等。

安全指引

本產品屬無毒及非易燃料，亦不含乳酪素及阿摩尼亞，但可能會刺激皮膚，使用時需配帶合適的防護手套及護眼罩。

包裝容量

由歐洲入口的**立米 68 高品質自平地台沙漿**設有 15 公斤 塑膠桶裝，如有大面積工程可訂經濟紙袋包裝。

