



立米 RIVA

90 MASTER

特級防水膠膜



主要用途

爲了配合不同類形的基層，從而研製出一種應用範圍廣泛、高效能單組份改良瀝青的防水物料。

產品特長

原料以聚氨酯研製的**立米 90 MASTER**，當接觸到空氣中的水氣，便會形成爲一層牢固、高密度及高韌性的防水膜。

施工位置

應用範圍的工程包括各類水池、游泳池、水井、水庫，橋樑隧道及地鐵工程，石屎內外壁底層；以至天台，廚房，浴室、洗手間之牆身地台均能達到理想效果。

技術數據

抗拉強度	: $> 1.2 \text{ N} / \text{mm}^2$
水氣揮發能力	: $24.25\text{g} / \text{m}^2 / 24\text{hrs}$
延伸恢復	: $> 60 \%$
裂縫試驗	: $> 2 \text{ mm}$
形 態	: 稠厚液體
顏 色	: 黑色
使用溫度	: $-40 \sim 60 \text{ }^\circ\text{C}$
燃 點	: $90 \text{ }^\circ\text{C}$
拉斷力	: 700%

技術及施工指導

進行施工的新造混凝土需澆水養護至少 28 天，請確定基層清潔無油脂等污染物，及已將所有裂縫、凹坑等，有滲漏存在問題作出適當的處理及修補，才進行施工。

如需做底塗，可先以 20% 的二甲苯溶液稀釋立米 90 覆蓋率以一般平滑面計，每公斤約可塗 10 平方呎，平均厚度約 1mm，待乾涸後再塗上另一層。完全乾涸需時 2 天。

安全指引

避免在惡劣的天氣或暴風雨將至時施工，使用時請勿明火或吸煙。施工時請配帶防護手套，避免接觸皮膚及眼睛，施工完後請徹底洗手，立即用水和肥皂或其它有效物清洗，如覺不適請盡快到就近的醫務所或急症室求診。

詳細內容

由美國原庄入口的**立米 90 MASTER**容量爲：

18.93L / 桶 *(QQ01)
(5 美加侖)

*：此爲本產品的貨號號碼