



立米 RIVA

AE 亞加力水溶高彈性抗曬耐磨防水膜



主要用途

能夠抵禦陽光，以及防止因潮濕天氣或雨水所導致的滲水、漏水情況出現而研發的一種抗曬及可行人之防水膜。

產品特長

此產物並非一般防水物料，它具有高密度、耐磨，而富有一定的彈性、屬於環保水溶性、無臭及無味的防漏塗料、亦可當內外牆身及天花油漆用、亦可稀釋作底漆用。

施工位置

立米AE亞加力於混凝土、英泥沙批盪、磁磚、礦棉及金屬等表面均可達至良好效果。

技術數據

抗紫外光	: 極佳
抗磨度	: 1000轉後少於 1 %
黏稠度	: 11+/- 2 Pa.s
肖氏硬度	: 78
伸延性	: 272%
抗拉強度	: 1.46 Mpa
固體含量	: 70 - 75%
施工溫度	: 攝氏 5 ~ 50 度
表面乾固	: 1 Hour
完全乾固	: 48 Hours

技術及施工指導

使用本產品時，請先確定施工表面已去除鬆散物及保持清潔，才均勻地塗上第一層防水膜。待乾涸後再塗上第二層，請在乾涸前防止水沾及留意工作溫度需在攝氏 5 度至 35 度內。

用量建議

一般平滑面計：

防水用：每公斤約可塗 1 平方米，厚度約 1mm。

油漆用：每公斤可塗 4 平方米，每層 0.25mm
另可稀釋 10 ~ 15% 清水作底塗。

安全指引

未正式乾透的物料可用水清洗。皮膚或眼部接觸到物料可使用一般清潔劑或清水清潔，仍覺不適請盡快到就近的醫務所或急症室求診。

詳細內容

由西班牙原產入口的立米AE亞加力分別有灰色及白色兩種顏色，配合各項不同大小的工程需要設有三種容量：

18kg *(Q01A灰) (Q02A白)

9 kg *(Q01B灰) (Q02B白)

4 kg *(Q01C灰) (Q02C白)

2 kg *(Q01E灰) (Q02E白)

*：此為本產品的貨號號碼

